标准型沉淀胶

优异的光泽度,良好的脱模性及回弹性,适用于外观要求较高的各类模压制品。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-3430	半透明	27-33	5.5	13	400	8	65
HS-3440	半透明	37-43	7.5	16	350	8	50
HS-3450	半透明	47-53	7.5	17	300	8	50
HS-3460	半透明	57-63	7.5	17	250	8	45
HS-3470	半透明	67-73	6.5	16	200	8	45
HS-3480	半透明	77-83	6	16	150	8	40

通用型沉淀胶

优异的透明度,良好的脱模性,适用于模压工艺。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-3421	半透明	17-23	4	12	700	8	63
HS-3431	半透明	27-33	5.5	13	400	8	66
HS-3441	半透明	37-43	7.5	16	300	7	50
HS-3451	半透明	47-53	7.5	17	350	9	55
HS-3461	半透明	57-63	7.5	17	300	9	48
HS-3471	半透明	67-73	6.5	16	250	8	45
HS-3481	半透明	77-83	6	16	150	8	42
HS-3491	半透明	87-93	4	15	50	7	58

普通型模压胶

良好的透明度,回弹性、脱模性较好,适用于微游泳镜、耐冲击材料、各类按键、家用电器配件、塑胶玩具、密封胶、密封件等条件。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2111	半透明	10-15	3	9	800	10	56
HS-2121	半透明	17-23	3	8	600	10	55
HS-2131	半透明	27-33	5	13	500	8	60
HS-2141	半透明	37-43	6.5	16	450	8	55
HS-2151	半透明	47-53	6	17	350	8	60
HS-2161	半透明	57-63	6.5	18	300	7	50
HS-2171	半透明	67-73	6	16	200	7	43
HS-2181	半透明	77-83	6	14	150	8	40

标准型模压胶

优异的透明度,无荧光添加剂,良好的脱模性、回弹性,适用于各类按键、零件及生活、文体用品等鞋胶制品。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2122	半透明	17-23	4	11	750	8	60
HS-2132	半透明	27-33	5	13	550	8	60
HS-2142	半透明	37-43	6.5	16	450	8	60
HS-2152	半透明	47-53	6	17	350	6	55
HS-2162	半透明	57-63	6	17	300	6	50
HS-2172	半透明	67-73	6	16	200	6	43

一般型挤出胶

优异的透明度,挤出加工性好,适用于双二四硫化,用作各类挤出胶管、电线、胶条等。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-1131	半透明	27-33	5	13	550	8	60
HS-1141	半透明	37-43	7	16	400	8	50
HS-1151	半透明	47-53	7	18	320	8	50
HS-1161	半透明	57-63	7	18	280	8	45
HS-1171	半透明	67-73	6.5	16	200	8	40
HS-1181	半透明	77-83	6	16	150	8	40

铂金硫化挤出胶

优异的透明度,挤出加工性好,适用于铂金硫化,用作各类挤出胶管、电线、胶条等。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-1251	半透明	47-53	7	18	320	8	50
HS-1261	半透明	57-63	7	18	280	8	45
HS-1271	半透明	67-73	6.5	16	200	8	50
HS-1281	半透明	77-83	6	16	150	8	40

标准型挤出胶

优异的透明度,挤出加工性好,适用于双二四和铂金硫化,用作各类高透明挤出制品。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-1131PT	半透明	31±2	6	14	550	8	60
HS-1141PT	半透明	39-43	8	18	600	6	60
HS-1151PT	半透明	48-52	8	18	450	6	55
HS-1161PT	半透明	58-62	8	20	350	6	50
HS-1171PT	半透明	68-72	8	20	270	6	45
HS-1181PT	半透明	78-82	7.5	20	200	4	45

经济型气相胶

良好的透明度,机械强度高,适用于微各类零件,可部分替代高性能气相胶。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-5220	半透明	17-23	6	12	800	8	60
HS-5230	半透明	27-33	8	17	700	8	55
HS-5240	半透明	37-43	8	18	600	8	50
HS-5250	半透明	47-53	8	18	500	8	45
HS-5260	半透明	57-63	8	20	400	8	40
HS-5270	半透明	67-73	8	20	300	9	35
HS-5280	半透明	77-83	8	20	200	8	35

高透明、高强度气相胶

高透明性,用于制造成型圈、垫圈、密封圈,食品接触零件,游泳用具,胶管,胶嘴等制品。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-5222T	透明	18-22	6.5	12	800	6	60
HS-5232T	透明	28-32	8	16	700	6	65
HS-5242T	透明	38-42	9.5	22	650	6	65
HS-5252T	透明	48-52	9.5	25	550	6	60
HS-5262T	透明	58-62	9.5	28	500	6	60
HS-5272T	透明	68-72	9.5	28	450	6	50
HS-5282T	透明	78-82	9	28	320	4	50

高透明、高强度、高抗撕气相胶

高透明性,具有优异的拉伸强度和耐撕裂性,及具有较高的撕裂强度,适用于高透明各类零件。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-5242G	透明	38-42	9.5	26	800	10	55
HS-5252G	透明	48-52	9.5	35	700	8	55
HS-5262G	透明	58-62	9.5	40	600	8	52
HS-5272G	透明	68-72	9.5	40	500	8	45
HS-5282G	透明	78-82	9	40	400	6	45

经济型通用挤出气相胶

良好的透明度,强度高,适用于电线、电缆、胶管、胶条等挤出制品,可用双二四或铂金硫化。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-1530PT	透明	29-33	8	16	800	6	55
HS-1540PT	半透明	39-43	9	18	700	6	55
HS-1550PT	半透明	48-52	9	20	550	4	55
HS-1560PT	半透明	58-62	9	22	450	4	52
HS-1570PT	半透明	68-72	8.5	25	350	4	45
HS-1580PT	半透明	78-82	8.5	25	280	4	45

高透明通用挤出气相胶

高透明性,强度高,适用于电线、电缆、胶管及食品级挤出制品,可用双二四或双份铂金硫化。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-1532PT	透明	29-33	8	18	800	6	55
HS-1542PT	半透明	39-43	9	20	700	6	50
HS-1552PT	透明	48-52	9.5	20	550	4	55
HS-1562PT	透明	58-62	9.5	25	450	4	52
HS-1572PT	透明	68-72	9.5	28	350	4	45
HS-1582PT	透明	78-82	9	28	280	4	45

基础胶

混合加工性好,客户可根据自己的使用要求添加石蜡粉、碳酸钙、氨基氧化铝等填料,以达到降低成本的目的。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2740	半透明	37-43	7	18	600	14	50

低黄变胶

良好的透明度和回弹性,具有优异的抗二硫黄变性,适用于耐热橡胶、零件等。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2931	半透明	27-33	6	14	500	8	64
HS-2941	半透明	37-43	7	17	400	8	65
HS-2951	半透明	47-53	7	18	350	8	56
HS-2961	半透明	57-63	7	18	300	8	52
HS-2971	半透明	67-73	7	17	200	8	46

高回弹抗黄胶

优异的透明度,脱模性较好,适用于手机、mp3、mp4、随身听、游戏机等保护套及橡皮筋等高伸长率制品。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2631	半透明	27-33	6	14	550	12	60
HS-2641	半透明	37-43	7	16	400	12	60
HS-2651	半透明	47-53	7	18	350	10	50
HS-2661	半透明	57-63	7	18	300	10	43
HS-2671	半透明	67-73	7	17	300	10	40

高伸长率模压胶

优异的透明度,脱模性较好,适用于手机、mp3、mp4、随身听、游戏机等保护套及橡皮筋等高伸长率制品。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2631	半透明	27-33	6	14	550	12	60
HS-2641	半透明	37-43	7	16	400	12	60
HS-2651	半透明	47-53	7	18	350	10	50
HS-2661	半透明	57-63	7	18	300	10	43
HS-2671	半透明	67-73	7	17	300	10	40

高伸长率快硫化胶

高伸长率,硫化速度快,适用于各类零件、密封圈、胶管、胶条等。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2630S	半透明	27-33	6	14	550	8	60
HS-2640S	半透明	37-43	7	16	400	10	60
HS-2650S	半透明	47-53	7	18	350	12	50
HS-2660S	半透明	57-63	7	18	300	10	45
HS-2670S	半透明	67-73	7	17	300	9	40

标准型蛋糕模胶

优异的脱模性和回弹性,二硫黄变性性较好,适用于各类蛋糕制品。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2131T-9	半透明	28-32	7.5	16	650	6	70
HS-2141T-9	半透明	38-42	8	18	550	6	70
HS-2151T-9	半透明	48-52	8	20	420	4	70
HS-2161T-9	半透明	58-62	8	20	320	4	62
HS-2171T-9	半透明	68-72	7.5	20	270	4	55

易粘接系列胶

较好的透明性和回弹性,强度高,适用于和其它金属、尼龙等制品粘接,硫化后,粘接性良好。

牌号	外观	硬度 (邵氏)	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	拉伸永久变形	回弹
HS-2131EV	半透明	28-32	7.5	16	700		